



G-MONOCAPAS
TODO PARA LA CONSTRUCCION

USO EXTERIOR
&
EXTERIOR

USO VERTICAL Y
HORIZONTAL

G-FIX

PUENTE DE UNION

DESCRIPCIÓN

Imprimación que actúa como puente de adherencia para favorecer el anclaje cohesivo de mortero a base de cemento y/o cal sobre soportes de hormigón liso o sin absorción superficial. Esta imprimación puede ser aplicada en interiores y exteriores. En paramentos verticales y techos.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Aplicación sencilla y rápida a brocha o rodillo.
- Producto monocomponente.
- Secado rápido.
- Buen anclaje entre superficie y puente.
- Base agua, no inflamable y no tóxico.
- Adecuado para su aplicación en interiores y exteriores sobre morteros y revestimientos de cemento, ladrillo cerámico, piedra natural, hormigón liso y todo tipo de soportes exentos de capilaridad.
- Excelente trabajabilidad.
- Rendimiento: 0,8 kg/m²

MODO DE EMPLEO Y SOPORTES

Producto listo al uso. No aditivar con agua ni otros componentes. Las superficies a tratar deben estar limpias, secas y exentas de polvo, restos de pintura, aceites, etc. Aplicar mediante brocha o rodillo o una capa uniforme. Si el soporte es muy absorbente aplicar una segunda capa, húmedo sobre húmedo. Transcurridos 30 minutos se puede aplicar perfectamente el mortero. Diluyente para limpieza: Agua

Aplicable en:

- Hormigón viejo y hormigón nuevo.
- Mortero nuevo con mortero viejo.
- Morteros con yesos.
- Morteros con hormigones.
- Aplicación de revestimientos verticales.
- Unión de tabiques con pilares, etc.
- Directo al soporte.

PRECAUCIONES

- El soporte debe estar limpio, sin lechadas ni desencofrantes.
- No aplicar sobre superficies húmedas.
- No aplicar con lluvias o posibles heladas.
- Si el producto endurece en el recipiente de amasado, NO AÑADIR AGUA, simplemente volver a amasar. Si aun así el producto no es trabajable, desechar la mezcla.
- No aplicar a temperaturas superiores a +30° C ni inferiores a +5° C.

ALMACENAMIENTO Y PRESENTACION

Tiempo máximo de almacenaje: 12 meses a partir de la fecha de fabricación en su envase original no abierto y almacenado en lugar seco

Se presenta en bidones de 5 litros o de 15 litros

NOTA

Nota Los datos de la ficha técnica corresponden a nuestros ensayos y conocimientos. Es responsabilidad del consumidor el examen y verificación de los productos para su correcta aplicación. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Para más información consulte a nuestro Departamento técnico.